

Beschleuniger für Epoxi-Harze

LISOLIT-R 66

LISOLIT-R 66 ist ein Beschleuniger für Epoxi-Harze.

Anwendung

LISOLIT-R 66 wird je nach gewünschter Beschleunigung dem frisch gemischten Bindemittel (Harz + Härter) beigegeben; Dosierung 1-5%.

Eigenschaften

Mit LISOLIT-R 66 kann auch bei tieferen Temperaturen der normale Arbeits-Ablauf gewährleistet werden. Beim Einsatz von LISOLIT-R 66 im Spachtel-Pulver muss immer **LIRIT 500** zur Thixotropierung verwendet werden. **LIRIT 310 ist in Kombination mit LISOLIT-R 66 nicht geeignet.**

Verbrauch

Je nach Beschleunigung 1-5% auf Bindemittel gerechnet.
Selbst-Versuche sind unerlässlich.

Gebindegrößen

LISOLIT-R 66 wird in Kannen à 5 kg oder 10 kg geliefert.

Lagerung

LISOLIT-R 66 ist gut verschlossen in den Originalgebinden 1 Jahr bei 20° C lagerfähig.

Technische Daten

Form: Flüssig
Farbe: Transparent

Vorsichts- und Schutzmassnahmen

- Produkte nicht Gefrierkonditionen aussetzen.
- Die EU Sicherheitsrichtlinien im Umgang mit Epoxiharzen sind zu beachten.
- Einatmen der Dämpfe und Hautkontakt vermeiden. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
- Während der Verarbeitung nicht mit offener Flamme hantieren, nicht rauchen oder essen.
- Bei der Verwendung von Zweikomponenten-Kunstharzen gelten die Richtlinien der SUVA 1854d.
- Hinweise auf Gefahren und Sicherheitsratschläge entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Alle in diesem Technischen Merkblatt gemachten Angaben und Aussagen sind nach besten Kenntnissen wahrheitsgetreu, gewissenhaft und zuverlässig nach dem heutigen Stand der Prüftechnik zusammengestellt worden, sind als Richtlinien gedacht und bleiben unverbindlich. Die gemachten Angaben beziehen sich auf normale und übliche Verhältnisse. Ob sie im Einzelfall angemessen sind, kann nur durch eingehende Prüfung festgestellt werden. Schutzrechte Dritter und behördliche Vorschriften sind zu beachten